

ООО "ГАЛОГЕН"
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СЕРТИФИЦИРОВАНА
№ СДС.НРС.RU.001.0С.01.СМК.00144



ПАСПОРТ № 145

Листы фторопластовые армированные фольгированные (ФАФ-4Д)
Условное обозначение: листы ФАФ-4Д-0,035 - 1,5 ГОСТ 21000-81
Размеры 500x500 мм.
Партия № 6 Количество единиц продукции 25 шт.
Масса нетто 24,34 кг. Дата изготовления март 2025г

Наименование показателей	Требования ГОСТ 21000-81 с изм. 1,2	Результаты испытаний
Внешний вид листа: -фольгированного	Поверхность фольги на листах должна быть гладкой, без пузырей и складок. Допускаются цвета побежалости и разнотонность, возникающие при температурных воздействиях, рябизна, риски и другие мелкие дефекты, не нарушающие целостности фольги, предусмотренные контрольным образцом, утвержденным в установленном порядке. Допускается отслаивание и отсутствие фольги на листе по периметру на расстоянии от края листа не более 5 процентов длины прилегающей стороны. Не допускаются расслоения листа, расслоения и трещины с торцов листа.	
- после травления фольги	Допускается разнотонность материала по цвету, возникающая при изготовлении листа, и другие дефекты предусмотренные контрольным образцом, утвержденным в установленном порядке.	Соответствует
2. Прочность сцепления фольги с основанием на полосу 10 мм., Н(кгс), не менее	17,6 (1,8)	<u>17,6 (1,8)</u>
3. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10 ⁶ гц, не более	7.10 ⁻⁴	<u>3,8 x 10⁻⁴</u>
4. Диэлектрическая проницаемость при частоте 10 ⁶ Гц	2,5±0,1	<u>2,55</u>

Гарантийный срок хранения -10 лет со дня изготовления

Заключение: Листы фторопластовые армированные фольгированные (ФАФ-4Д) соответствуют требованиям ГОСТ 21000-81 с изм. 1,2.

Директор _____

Инженер-лаборант _____

